

LIK SOL LOW TEMP GREASE ALComplex H1

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ОПИСАНИЕ

LIK SOL LOW TEMP GREASE ALComplex H1 - специальная высокоэффективная низкотемпературная смазка для оборудования пищевой промышленности, а также оборудования, используемого в производстве напитков и упаковки.

Производится на основе загущенного комплексным алюминиевым мылом синтетического базового масла и тщательно подобранного пакета беззольных присадок, отвечающих жестким требованиям пищевой промышленности.

Соответствует требованиям FDA 21 CFR 178.3570, зарегистрирована NSF (класс H1) в соответствии с ISO 21469 для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами. Сертифицировано Halal и Kosher.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличные низкотемпературные свойства
- высокая водостойкость
- хорошая окислительная и механическая стабильность
- эффективные антикоррозионные характеристики
- хорошие адгезионные свойства
- нейтральный вкус и запах

ПРИМЕНЕНИЕ

- для низкотемпературного режима хранения до -50°C
- для подшипников скольжения и качения
- в централизованных автоматических системах смазывания
- шарниры, сцепления и направляющие
- как защитное антикоррозионное покрытие и антиадгезив на сальниках и уплотнениях резервуаров и емкостей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс по NLGI	-	-	1
Цвет	-	визуальный	белый
Базовое масло	-	-	РАО
Загуститель	-	ГОСТ 32323	гибридный комплекс алюминия
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм²/с	ГОСТ 33	20
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм²/с	ГОСТ 33	4,8
Кинематическая вязкость при -30 °С	мм²/с	ГОСТ 33	960
Динамическая вязкость при -30 °С	Па·с	ГОСТ 33	1420
Пенетрация после перемешивания при 25 °С	1/10мм	ГОСТ 5346	310 – 340
Диапазон рабочих температур	°С	ГОСТ 12924	-50 / +80
Температура каплепадения	°С	ГОСТ 6793	>240
Регистрационный номер NSF	-	-	169503

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочного материала LIKSOL LOW TEMP GREASE ALComplex H1 необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования. Рекомендуемый диапазон рабочих температур LIKSOL LOW TEMP GREASE ALComplex H1 от -50 °С до +80 °С.

Продукт совместим с уплотнениями и красками, обычно используемыми в смазочных системах пищевого оборудования.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей при температуре от 0 °С до +40 °С


СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51502 KP HC 1 E-50
- ISO 21469
- NSF H1

ФАСОВКА



170кг



17кг



400мл

В металлической герметичной бочке класса А массой 170кг, пластиковой герметичной таре массой 17кг, пластиковой герметичной трубе объемом 400мл.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты ЛИКСИР помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

