

ЛИКСИР АВРОРА МО UR460

LIKSI^R AURORA MO UR460

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА С ПРОТИВОЗАДИРНЫМИ СВОЙСТВАМИ



ОПИСАНИЕ

Высококачественная пластичная смазка с длительным сроком службы. Изготовлена на основе минерального масла и полимочевинного загустителя.

Превосходная окислительная стабильность полимочевины и высокое значение индекса вязкости глубокоочищенного минерального масла обеспечивают термическую устойчивость в тяжёлых условиях эксплуатации, предотвращая коксование смазки. Специальный пакет присадок собственной разработки лаборатории ЛИКСИР усиливает свойства продукта и повышает устойчивость к задирам. Обладает усиленной защитой при граничном смазывании низкоскоростных подшипников. Продукт демонстрирует очень эффективную несущую способность в случае резких изменений нагрузки.

Характеризуется отличной прокачиваемостью в централизованных системах смазки, высокими противокоррозионными свойствами и стойкостью к вымыванию водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходные высокотемпературные свойства - беззольный загуститель
- ярко выраженные и антикоррозионные свойства
- очень хорошие адгезионные свойства
- высокая водостойкость
- великолепная окислительная стабильность
- отличная прокачиваемость в централизованных системах смазки
- не содержит свинец или другие тяжелые металлы, представляющие опасность для здоровья человека и окружающей среды

ПРИМЕНЕНИЕ

- особенно рекомендована для смазки подшипников линий блюмовых машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)
- для смазки оборудования по производству топливных гранул, установок для производства асфальтобетона, вращающихся печей для обжига цемента, в сушильных печах и других низкоскоростных и высокотемпературных узлах (при использовании в централизованных системах смазки может применяться при температурах до 200 °C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс по NLGI	-	-	1,5
Цвет	-	визуальный	светло-коричневый
Загуститель	-	-	полимочевина
Базовое масло	см ³		минеральное
Кинематическая вязкость при 40 °C	сСт	ГОСТ 33	460
Кинематическая вязкость при 100 °C	сСт	ГОСТ 33	29
Пенетрация после перемешивания при 25 °C	0.1мм	ГОСТ 5346	305
Рабочий температурный диапазон	°C	ГОСТ 12924	-20/+180 (200 пик)
Температура каплепадения	°C	ГОСТ 6793	250
Нагрузка сваривания, тест на ЧШМ	кгс	ГОСТ 9490	315
Коррозионное воздействие на металлы	-	ГОСТ 9.080	выдерживает
Коррозия на медной пластине 24ч, 100 °C	балл	ГОСТ 32329	1a

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением многоцелевой смазки необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования. При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее применять пневматическую насосную систему подачи смазки.

Продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Смазка не должна применяться для других целей, кроме тех, для которых она предназначена. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей при температуре от 0 °C до +35°C.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



18 кг 400 г

В пластиковом герметичном ведре массой 18кг, пластиковой герметичной tube массой 400г.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

