

LIKSI^R MW LUBRIDRAW AL

ВОДОНЕРАСТВОРИМАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ



ОПИСАНИЕ

LIKSI^R MW LUBRIDRAW AL - линейка высококачественных смазочных материалов не смешивающихся с водой для волочения проволоки из алюминия и алюминиевых сплавов.

Благодаря усиленной формуле присадок и высокоэффективному базовому маслу продукция LIKSIR MW LUBRIDRAW AL надёжно защищает волочильные штампы от износа. Обеспечивает исключительную прочность плёнки и чистоту, повышает скорость волочения и улучшает качество изготавливаемой поверхности, предотвращая обрыв проволоки.

LIKSI^R MW LUBRIDRAW AL подходит для всех типов волочильных станов, обладает высокими смазочными свойствами, превосходной устойчивостью к окислению и защитой от коррозии.

Продлевает срок службы оборудования, повышает производительность и, как следствие, снижает эксплуатационные расходы.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для мокрого волочения проволоки из алюминия и алюминиевых сплавов
- для волочения прутков и проволоки различного диаметра из алюминия и алюминиевых сплавов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличные смазочные свойства обеспечивают превосходное качество волочащейся проволоки
- высокая устойчивость к окислению
- высокая защита от коррозии
- продлевает срок службы оборудования
- снижает частоту технического обслуживания и эксплуатационные расходы
- многоцелевое применение
- отличная термическая стабильность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSI MW LUBRIDRAW AL						
			2	3	8	14	20	50	100
Базовое масло	-	-	naphthenic oil/ ester						
Внешний вид	-	визуально	прозрачная светло-коричневая жидкость						
Плотность при 20°C	г/см ³	ГОСТ 3900	0,90	0,90	0,92	0,92	0,94	0,96	0,98
Вязкость при 40°C	мм ² /с	ГОСТ 33	18	27	80	132	180	590	1000
Вязкость при 100°C	мм ² /с	ГОСТ 33	3,92	5,5	10,5	15,2	18,5	38	80
Температура вспышки	°C	ГОСТ 20287	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
Коррозия на медной пластине, 3ч при 100 °C	-	ГОСТ 32329-2013	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Продукцию следует использовать в том виде, в каком они входят в комплект поставки.

Системы следует очистить и, по возможности, промыть, чтобы удалить остатки смазочных материалов или мелкодисперсного алюминия. Предпочтительно использовать масло для промывки с низкой вязкостью, водные очистители использовать не следует.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре при температуре от 5 °C до +35°C в проветриваемом помещении. Не допускать заморозки

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А объемом 205 литров, в пластиковой герметичной таре объемом 20 литров.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

