

LIKSI^R NEMIZA ARCTIC AB

ХОЛОДИЛЬНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ АЛКИЛБЕНЗОЛОВ для ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ



ОПИСАНИЕ

LIKSI^R NEMIZA ARCTIC AB - это серия премиальных синтетических холодильных масел высокого качества на основе алкилбензолов, специально разработанных для низкотемпературного применения. Имеют превосходную смешиваемость с гидрохлорфторуглеродом и другими фторуглеродными хладагентами.

Высокая степень химической и термической стабильности обеспечивает непревзойденную чистоту системы. Рекомендуется для всех типов холодильных компрессоров, в том числе совершающих возвратно-поступательные движения (поршневых) или ротационных компрессоров (включая современные винтовые). Не содержит серы и парафинов нормального строения. Можно применять в компрессорах, где в качестве хладагента используется аммиак. Позволяет избежать обычных проблем с отделением масла и его замораживанием на поверхностях клапанов и теплообменников холодильных систем. Предотвращает образование вредных отложений парафина, который закупоривает терморегулирующие вентили и теплообменные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- смешиваемость с галогенуглеродными хладагентами
- низкая температура застывания и образования хлопьев
- химическая устойчивость
- повышение эффективности системы
- не допускает осаждения парафина и повышает эффективность работы системы
- длительный срок службы
- высокая диэлектрическая прочность
- превосходная стабильность к пенообразованию

ПРИМЕНЕНИЕ

- для компрессоров холодильного оборудования
- для систем с открытыми, полугерметичными и герметичными компрессорами
- для систем с более высокими температурами конденсации и испарения
- для цилиндров поршневых воздушных компрессоров, работающих в тяжелом режиме
- для винтовых и ротационных компрессоров
- для цилиндров, подшипников и сальников всех типов компрессоров холодильного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Свойства	Ед. изм.	Метод	LIKSIР NEMIZA ARCTIC AB				
			32	46	68	100	220
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм²/с	ГОСТ 33	32	46	68	100	220
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм²/с	ГОСТ 33	4,6	5,1	6,2	8,1	13,6
Индекс вязкости	-	-	17	32	30	6	25
Плотность при 15 °С	кг/л	ГОСТ 3900	0,882	0,872	0,871	0,870	0,870
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	172	175	188	206	210
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	- 39	- 37	- 36	- 30	- 27
Подвижность в U-образной трубке	°С	DIN 51 568	- 32	- 30	- 24	- 21	- 18
Анилиновая точка	°С	DIN 51 775	65	65	70	75	-
Число омыления	КОН/г	DIN 51 559-2	1,1	1,1	0,03	1,1	-
Число нейтрализации	КОН/г	DIN 51 558-3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Зольность оксидная	% масс	DIN ISO 6245	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Стабильность в присутствии хладагента (Фреона, Хладона) R12, 22	ч	DIN 51 593	> 96	> 96	> 96	> 96	> 96

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Перед применением масла LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования. Несмотря на то, что масло LIKSIR может быть совместимо с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре.


СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 67430-3: DRA
- DIN 51 503, KAA, KC

ФАСОВКА



205л 20л

В металлической герметичной бочке класса А объёмом 205 литров, пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

