

LIKSIR AURORA MO ALC1000 GRA 00/0

АДГЕЗИВНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ С СОДЕРЖАНИЕМ КОЛЛОИДНОГО ГРАФИТА ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ



ОПИСАНИЕ

LIKSIR AURORA MO ALC1000 GRA 00/0 - адгезивный смазочный материал, содержащий коллоидный графит высшей степени очистки.

Приготовлен на основе рафинатов селективной очистки, комплексного алюминиевого загустителя, комбинации противоизносных и противозадирных присадок и добавок для усиления адгезионных свойств. Продукт не содержит битума, тяжелых металлов и растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для смазывания больших открытых зубчатых приводов, зубчатых венцов обжиговых печей, шаровых мельниц, дробилок, сушилок, подъемников, больших цепей, зубчатых реек и шестерней, поворотных кругов и других нагруженных узлов на добывающих, обогащательных и перерабатывающих предприятиях и электростанциях

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличная защита от износа и коррозионного истирания
- высокая адгезия
- хорошая водостойкость
- высокая нагрузочная способность
- легкость нанесения при использовании в автоматических распыливающих устройствах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс по NLGI	-	DIN 51 818	00/0
Цвет	-	визуальный	черный
Загуститель	-	-	алюминиевый комплекс
Базовое масло	-	-	минеральное
Кинематическая вязкость при 40 °C	сСт	DIN 51 562-1	1000
Пенетрация после перемешивания при 25 °C	0.1мм	IP 50 / ASTM D217	265-295
Температура каплепадения	°C	DIN ISO 2176	190
Удельный износ	мг/кВт*ч	DIN 51 354	< 0,2
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания	Кгс (Н)	DIN 51 818	7000

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочного материала LIKSIR AURORA MO AIC1000 GRA 00/0 необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Рекомендуемый диапазон рабочих температур LIKSIR AURORA MO AIC1000 GRA 00/0 от -10 °C до +140 °C.

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51 818/7000

ФАСОВКА



180 кг

18 кг

В металлической герметичной бочке массой 180кг, пластиковом герметичном ведре массой 18кг.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

