

LIKSIR AURORA PAO BaC160

СМАЗКА ДЛЯ НИЗКИХ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ОСНОВЕ PAO И КОМПЛЕКСНОГО БАРИЕВОВОГО ЗАГУСТИТЕЛЯ



ОПИСАНИЕ

LIKSIR AURORA PAO BaC160 - высококачественная низко- и высокотемпературная консистентная смазка, специально разработанная для использования в подшипниках качения и скольжения, работающих в условиях высоких нагрузок и вибраций.

Идеально подходит для применения на открытых узлах во влажной среде и при неблагоприятных погодных условиях благодаря превосходным водоотталкивающим и антикоррозионным свойствам. Высококласный состав на основе PAO и комплексного бариевого загустителя включает современный пакет противоизносных и противозадирных присадок собственной разработки лаборатории LIKSIR.

Обладает выдающимися эксплуатационными свойствами, структурной стабильностью при повышенных температурах и исключительной прокачиваемостью при низких температурах. Имеет хорошие адгезивные свойства и обеспечивает непрерывное смазывание, устойчивость к вымыванию водой и воздействию ударных нагрузок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходные показатели работы при низких и высоких температурах
- надежная защита от коррозии и износа
- хорошая несущая способность
- отличная устойчивость к воздействию воды и рабочих сред
- очень хорошая прокачиваемость
- идеальна для использования на открытом воздухе
- отлично выдерживает ударные нагрузки и вибрацию
- обладает хорошей адгезией к металлам

ПРИМЕНЕНИЕ

- разработана специально для смазывания роликовых подшипников, подшипников скольжения и качения, подвергающихся высоким нагрузкам и вибрациям, (например подшипники верхнего рычага)
- для смазки резьбовых шпинделей, шарико-винтовых, зубчатых и червячных передач, механизмов кулисных переключателей в текстильной, швейной и других промышленности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс по NLGI	-	-	1
Цвет	-	визуальный	бежевый
Загуститель	-	-	бариевый комплекс
Базовое масло	-	-	РАО
Кинематическая вязкость при 40 °С	сСт	ГОСТ 33	160
Кинематическая вязкость при 100 °С	сСт	ГОСТ 33	20
Пенетрация после перемешивания при 25 °С	0.1мм	ГОСТ 5346	310-340
Температура каплепадения	°С	ГОСТ 6793	>210
Диапазон рабочих температур	°С	-	-40 / 180
Защита от коррозии, морская вода	-	ГОСТ 9.080	0/0
Прокачиваемость на большие расстояния	-	-	хорошая

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением синтетической пластичной смазки LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей при температуре от +5 до + 35 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



18 кг



400 г

В пластиковом герметичном ведре массой 18кг, пластиковой герметичной тубе массой 400г.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

