

LIKSI^R AURORA PAO UR100

**ВОДО- И ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКАЯ
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА НА ОСНОВЕ PAO
И ПОЛИМОЧЕВИННОГО ЗАГУСТИТЕЛЯ**



ОПИСАНИЕ

LIKSI^R AURORA PAO UR100 - высокоэффективная пластичная смазка на основе премиального синтетического базового масла и полимочевинного загустителя.

Обладает долговременным сроком службы и позволяет снизить частоту обслуживания буксовых узлов железнодорожных подвижных составов. Специально разработанная лабораторией LIKSIR композиция базового PAO масла и пакета беззольных присадок с противозадирными свойствами обеспечивает высокую несущую способность и механическую стабильность в условиях вибрации.

Надёжная защита от коррозии и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать смазку в самых неблагоприятных погодных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходная механическая стабильность в условиях вибрации
- усиленные противозадирные свойства и отличная несущая способность
- хорошая адгезивная способность
- высокая водостойкость
- эффективность смазывания даже в условиях экстремально низких температур
- широкий диапазон рабочих температур
- длительный срок работы в условиях перепада температур
- эффективная защита от коррозии

ПРИМЕНЕНИЕ

- разработана и рекомендована в качестве железнодорожной смазки для подшипников качения буксовых узлов железнодорожных подвижных составов
- для смазки высокоскоростных средненагруженных узлов трения, эксплуатируемых в условиях сурового климата и воздействия низких температур

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	Значение	
Внешний вид	-	визуально	однородная смазка бежевого цвета	
Базовое масло	-	-	полиальфаолефин (РАО)	
Загуститель	-	ГОСТ 32323	полимочевина	
Класс по NLGI	-	-	1,5	2
Вязкость базового масла при 40 °С	мм²/с	ГОСТ 33	100	100
Вязкость базового масла при 100 °С	мм²/с	ГОСТ 33	14,9	14,9
Пенетрация при 25 °С	0.1мм	ГОСТ 5346	290-320	265-295
Рабочий температурный диапазон	°С	ГОСТ 12924	-60 / +140 (кратковременно до +150)	
Температура каплепадения	°С	ГОСТ 6793	≥240	≥240
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания	Кгс (Н)	-	2607	2607
Коррозионное воздействие на металлы	-	ГОСТ 9.080	выдерживает	

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что смазки LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми продуктами других производителей во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности, рекомендуется тщательно очистить и промыть систему с заменой смазки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей при температуре от +5 °С до +35°С.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



180 кг



18 кг



400 г

В металлической герметичной бочке массой 180кг, пластиковом герметичном ведре массой 18кг, пластиковой герметичной тубе массой 400г.



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

LIKSI.RU



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.