

# LIKSI<sup>R</sup> NEXUS BIKE

## ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПИ ВЕЛОСИПЕДА



### ОПИСАНИЕ

LIKSI<sup>R</sup> NEXUS BIKE - высококлассный противоизносный смазочный материал для ультимативной защиты велосипедных цепей.

Демонстрирует максимальный антикоррозионный эффект и препятствует к налипанию грязи и пыли даже в экстремальных условиях эксплуатации. Обладает повышенным проникающим действием и исключительной устойчивостью к смыванию водой, высоким температурам и механическим нагрузкам.

Специально разработанная формула обеспечивает продолжительную смазку всех элементов цепи, предотвращает залипание звеньев и создаёт идеальное скольжение, значительно снижая трение и износ деталей. Способствует улучшению динамики велосипеда.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- для смазывания и консервации цепей велосипедов всех типов
- может применяться для смазывания различных узлов трения техники, бытовых приборов и инструментов

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- значительно снижает трение и препятствует налипанию грязи и пыли
- превосходные смазывающие свойства предотвращают залипание звеньев цепи
- отличный проникающий эффект
- длительное смазывающее действие
- исключительная устойчивость к смыванию водой
- превосходные адгезионные свойства
- широкий температурный режим работы
- эффективно устраняет шум и вибрацию
- экономичный расход и лёгкость нанесения

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Наименование                                | Ед. изм.           | Метод           | LIKSI R NEXUS BIKE |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Базовое масло                               | -                  | -               | PAO                |
| Плотность при 15°C                          | кг/м <sup>3</sup>  | ГОСТ 3900       | 0,840              |
| Вязкость базового масла при 40°C            | мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33         | 5500               |
| Коррозия стальной пластины, 24ч при 60 °C   | -                  | ГОСТ 19199-73   | не выявлено        |
| Коррозия на медной пластине, 24ч при 100 °C | -                  | ГОСТ 32329-2013 | 1a                 |
| Температурный диапазон применения           | °C                 | -               | от -12 до +180     |

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Хорошо встряхнуть баллон и, прокручивая привод, нанести смазку тонким слоем сверху на нижнюю ветвь цепи по всей её длине. Удалить излишки смазки безворсовой салфеткой. Для максимального действия спрея перед нанесением очистите поверхность от влаги и пыли.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °C до +35°C в проветриваемом помещении.

## СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

## ФАСОВКА



**340 мл**

**100 мл**

В металлическом баллоне объёмом 340мл, пластиковой таре объёмом 100мл.